

ADHECO S.A.S

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

A11 FACHADAS C2S1H2I2

*Cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 6050-1 -2014
ISO 13007*

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A11 FACHADAS es un adhesivo seco monocomponente, altamente flexible elaborado en base cemento gris y/o blanco, modificado con aditivos celulósicos y aditivos tipo látex que solo requiere ser mezclado con agua, para la aplicación apropiada de revestimientos de alta, media y baja absorción en fachadas cuartos de temperaturas altas como baños turcos e inmersión en agua.

Es ideal para la instalación de revestimientos con altos coeficientes de expansión lineal y/ alta o baja absorción; en fachadas a condición de exposición ambiental como cambios de temperatura, lluvia, corrientes de aire, etc.

De acuerdo con la NTC 6050, es un adhesivo cementicio (C) de características mejoradas (2), Deformable (S1), resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H2) y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I2).

El uso de este producto NO sustituye el uso de anclajes de acuerdo a la NSR-10, Código de sismo resistencia A.9.

3. BENEFICIOS

- Contiene aditivos tipo látex que le dan altísima adherencia, flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad, viento y calor.
- Listo para usar. Sólo requiere la adición de agua recomendada en esta ficha técnica.
- Gran adherencia en la instalación de Porcelanato de cualquier origen en pisos y paredes de zonas interiores y exteriores.

- Excelente consistencia de trabajo.
- Mayor rendimiento dada su granulometría especial.

4. SUSTRATOS SUGERIDOS

- Pantallas de Concreto.
- Pañetes o revoques base cemento.
- Morteros de nivelación.
- Ladrillo o Bloque de concreto o arcilla.
- Mampostería en general.

5. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

A11 FACHADAS es empacado en bolsas de 25 kg, con estibado de a 40 y 64 bolsas por estiba, equivalente a 1.000, 1.600kg respectivamente. Siempre se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes.

En su empaque original, se garantiza que el producto mantiene sus condiciones y características durante 10 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve cerrado y almacenado en un lugar cubierto y seco.


6. APLICACIÓN

Preparación de la superficie o soporte

Todas las superficies y el ambiente deben estar entre 4°C y 35 °C.

A fin de asegurar la estabilidad del producto **A11 FACHADAS** y el revestimiento, debe asegurarse que el sustrato ha tenido todas las retracciones propias (aproximadamente 28 días), y ya el sustrato de concreto se encuentra completamente curado y libre de cualquier condición hidrostática y /o problemas de humedad.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón y agentes de curado



ADHECO S.A.S

potencialmente nocivos para la adherencia del pegante. Si la superficie ésta es muy absorbente o está reseca, humedecer previamente.

Preparación y aplicación del producto

Agregue siempre el mortero al agua y no al revés.

- Utilice 6 partes de **A11 FACHADAS** con 2 partes de agua y mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea. Para esto utilice un mezclador de bajas revoluciones (<300 RPM).
- Permita que la mezcla repose por 5 minutos.
- Antes de iniciar la instalación, verifique que la superficie y las baldosas a utilizar, se encuentren limpias, libres de polvo, grasas, desmoldante y/o cualquier otro material que pueda afectar la adherencia; En superficies que han estado expuestas a la intemperie, humedezca ligeramente.
- Utilice obligatoriamente la técnica de doble encolado, que consiste en aplicar producto sobre el sustrato y en el revés de la baldosa y/o mosaico; con esta técnica se garantiza la correcta humectación con un cubrimiento en el sustrato y la baldosa que no puede ser inferior al 95% para zonas exteriores; Así mismo, humedezca levemente el soporte donde realizara la instalación.
- Extienda solamente el área que puede instalar de 15 a 20 minutos. En situaciones climáticas no favorables como altas temperaturas y corrientes de viento, el tiempo abierto puede disminuir.
- Utilizando la parte lisa de la llana aplique el mortero sobre la superficie a instalar, luego con la misma parte lisa de la llana, aplique mortero sobre la parte posterior de la pieza a instalar (método de doble encolado); con inclinación de 45-60 grados pasar la llana por su lado dentado una sola vez y en un solo sentido vertical sobre el sustrato con el objetivo de permitir el paso del aire al momento de estampillar, asentar inmediatamente la pieza con un mazo de goma hasta lograr el 100% del cubrimiento de la pieza sobre el sustrato; para mejorar la humectación entre el sustrato y la baldosa, mueva ligeramente la baldosa hacia adelante y atrás en sentido perpendicular a los surcos de la llana.


- Se requiere controlar constantemente que el adhesivo aplicado no forme una película superficial y se encuentre todavía fresco (Efecto piel). En caso contrario, retirar el adhesivo y aplicar uno nuevo. Está contraindicado humedecer con agua el adhesivo cuando se haya formado la película, ya que, en vez de disolverla, forma un velo antiadherente.
- Emboquille tras 24 horas con la BOQUILLA B2.
- Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.

7. DATOS TÉCNICOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES

- ISO 13007
- NTC 6050-1/ 2014
- ANSI A118.4/ ANSI A118.11/ ANSI A118.15: Cumple superando exigencia.

8. DATOS TÉCNICOS

<i>Norma Técnica Colombiana 6050-1</i> Propiedad	VALOR
Densidad en Polvo (gr/cm ³)	1,5 ± 0,1
Cantidad de agua para la mezcla (por presentación)	5,5 ± 0.5 litros por cada 25 kg de producto
Cantidad de agua para la mezcla (por volumen)	6 partes de A13 FACHADAS con 2 partes de agua
Tiempo de reposo de la mezcla	5 minutos
Tiempo Abierto (minutos)	15 - 20 min
Temperatura de aplicación	4°C y 35 °C.
Vida de la pasta (Horas)	2,5 ± 0,5 horas
Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 horas
Transito liviano	24 horas



Resistencia adhesiva a la tracción a 28 días (MPa)	
Resistencia adhesiva a la tracción condición estándar (MPa)	≥ 1,0
Resistencia adhesiva a la tracción condición Tiempo abierto (MPa)	≥ 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (MPa)	≥ 1,0
Resistencia adhesiva normal sobre madera para exteriores (MPa)	≥ 0,5
Deformación transversal a 28 días (mm)	
Deformación Transversal (mm)	≥ 2,5 y < 5,0

9. RENDIMIENTO

Formato (cm)	Llana (mm)	Rendimiento (Kg/m ²)
30 x 30	6 x 6	4,5 Kg/m ²
40 x 40	6 x 6 / 6 x 10	5,0 Kg/m ²
50 x 50	10 x 10	6,0 Kg/m ²
60 x 60	10 x 10 / 12 x 12	7,0 Kg/m ²
80 x 80	10 x 10 / 10 x 15	10,0 Kg/m ²
> 100 x 100	15 x 15	> 12,0 Kg/m ²

*El consumo real del producto dependerá del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura, porosidad y nivelación y del formato de la baldosa, peso, tolerancia de pandeo y espesor.

10. PRECAUCIONES

- Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar que el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de sustrato y la clase de trabajo que se va a realizar.
- El humedecer ligeramente la superficie de soporte antes de aplicar el adhesivo ayuda a prolongar el tiempo disponible para su colocación mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.
- No requiere mojar el revestimiento antes de su instalación.
- Limpie la parte posterior de las baldosas antes de su utilización.
- No mezcle con otros productos.
- Es importante humedecer ligeramente la superficie de soporte antes de aplicar el adhesivo, ya que esto ayuda a prolongar el tiempo disponible para su colocación.
- Permita que la mezcla repose por mínimo 5 minutos y mezcle nuevamente.

- En instalaciones exteriores y fachadas, sin importar el tamaño del formato, use la técnica del doble encolado aplicando también una capa fina de adhesivo en el reverso del revestimiento con el lado liso de la llana. Igualmente se recomienda hacer doble encolado en formatos de 30 cm x 30 cm o superiores, así como en caso de revestimientos en zonas húmedas.
- En instalaciones sobre pisos o revestimientos existentes, debe picarse ligeramente la superficie y garantizar una superficie limpia de grasas u otros componentes.
- En fachadas siempre debe utilizarse un sistema de anclaje de seguridad para casos de desprendimiento. El más utilizado es anclando un alambre inoxidable (preferiblemente en cobre calibre 12) por cada metro cuadrado, a una cruz o "T" en la parte posterior de la tableta y curada con una resina impermeable (resina poliéster), esta debe ser amarrada con un clavo o chazo anclado mecánicamente y con epoxico a las partes estructurales de la edificación.
- Realizar todas las juntas de movimiento: perimetrales, intermedias y modulares de dilatación/expansión para garantizar la estabilidad de la instalación.
- No use **A11 FACHADAS** en mármoles verdes y pizarras las cuales son sensibles a la humedad, para esto utilice adhesivos epóxicos.
- No instalar ningún tipo de revestimiento cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 4°C o superior a 35 ° C.
- Utilice implementos de cuidado personal durante la instalación de los sistemas de revestimiento.

11. SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ADHECO aconseja el tipo de pegante adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica de cada producto. En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de este producto, consultar previamente con nuestro departamento técnico.



Si usted requiere de un producto específico, nuestro departamento técnico le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades. Para mayor información escribanos a adheco@adheco.co.

12. OBSERVACIONES

La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a colocaciones no descritas en esta ficha, recomendamos consultar con nuestro departamento técnico o realizar una prueba previa, para comprobar su idoneidad.

El adhesivo A11 FACHADAS es fabricado por ADHECO
S.A.S

Medellín, Antioquia-Colombia
www.adheco.com.co
PBX: 2354405 - 5574498

ADHECO S.A.S