

BOQUILLA
CONTIENE LÁTEX

B2

ADHECO S.A.S.
PRODUCTOS del
CONSTRUCTOR S.A.S.

Contactos:

Medellín

Tel. 2354405 - 5574498

www.adheco.com.co

adheco@adheco.com.co

Barranquilla

gerenciabarranquilla@pfc.net.co

-  BEIGE
-  BLANCO
-  GRIS
-  NEGRO

5 Kilos

DESCRIPCIÓN

Boquilla base cemento modificada con aditivo látex que le permite mejor adherencia, flexibilidad e impermeabilidad. Para sellar juntas entre tabletas de mármol, granito natural, porcelanato y cerámica en instalaciones interiores y exteriores.

BENEFICIOS

Flexible por su alto contenido de látex.
Insuperable adherencia en cualquier material.
Hidro repelente, evitando así la filtración de agua a la instalación.
Excelente consistencia de trabajo.
Mayor rendimiento dada su granulometría especial.



PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Bolsas de 5 kilos. Paletización de 200 bolsas para alcanzar los 1.000 kilogramos.

En bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus condiciones y características durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve en lugar cubierto y seco.

PREPARACIÓN

Antes de mezclar, agite en seco el contenido de la bolsa para una mejor homogenización.
Use un recipiente limpio y una mezcladora de baja velocidad o manualmente mediante un palustre.
Adicione la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica, mezclando a una velocidad constante.
Mezcle hasta obtener la consistencia de una pasta manejable, pareja, sin grumos y de color uniforme.
Deje reposar entre 5 y 10 minutos y mezcle nuevamente.

MODO DE EMPLEO

Humedezca ligeramente las baldosas con una esponja, justo antes de aplicar la mezcla. Tenga cuidado de no encharcar.

Use una llana de goma dura para la aplicación. Llene las juntas completamente ejerciendo fuerza para lograr una junta compacta sin grietas ni espacios vacíos. La boquilla debe ocupar por lo menos dos terceras partes de la altura de la junta.

Retire el exceso de mezcla de la superficie de las baldosas, moviendo la llana diagonalmente respecto a la junta, mientras la mezcla todavía está fresca.

Esta boquilla tiene la propiedad de ser autonivelante.

Una vez rellenada la junta, limpie las tabletas con una esponja húmeda, antes de que el látex actúe sobre ellas y se haga más difícil retirarlo.

Nivele y alise con una toalla húmeda hasta obtener la textura deseada.

El piso se debe mantener libre de tráfico durante 24 horas, hasta el curado inicial de la mezcla.

Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica.

El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.

FORMATO DE LA TABLETA (cm)	ANCHO DE JUNTA		
	2mm	3mm	6mm
30x30	0,20 Kg/mt ²	0,31 Kg/mt ²	0,61 Kg/mt ²
40x40	0,15 Kg/mt ²	0,23 Kg/mt ²	0,46 Kg/mt ²
60x60	0,10 Kg/mt ²	0,15 Kg/mt ²	0,31 Kg/mt ²
80x80		0,11 Kg/mt ²	0,23 Kg/mt ²